



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTRA COLOR ULTRA BUNTSPRÜHLACK bietet ein Lackierergebnis wie vom Profi – das perfekte Oberflächenfinish und die nahezu sprühnebelfreie Anwendung macht lackieren einfacher denn je. Mit den zwei Sprühköpfen bietet X.I.Q eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.

Produktleistung

- Sprühkopf für feine Anwendungen
- Zusätzlicher innovativer Vario-Sprühkopf für große Flächen
- Hervorragender Verlauf
- Sehr gute Farb- und Glanzstabilität
- Schnelle Trocknung, kaum Sprühnebel
- Selbstreinigendes Spezialventil

Anwendungsbereich

- Zur Renovierung intakter Altackierungen wie Türen, Möbel, Tore, Zäune
- Für Neuanstriche auf unterschiedlichsten, grundierten Flächen

SYSTEM AUFBAU	Decken Sie Flächen, die nicht mit dem Sprühnebel in Berührung kommen sollen, großflächig ab. Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.			
	Untergrund	Vorbereitung	Grundierung	Deckschicht
	Holz	In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe entfernen.	ULTRA SPRÜHGRUND	ULTRA BUNTSPRÜHLACK
	Eisen	Kurz anschleifen, säubern mit Metallreiniger.	ULTRA SPRÜHGRUND	
	Zink	Kurz anschleifen, säubern mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz.		
	Aluminium	Kurz anschleifen, säubern mit Nitroverdünnung.		
	Kunststoff (lackierfähig)	Reinigen und anschleifen.	Kunststoffgrund	
Altanstrich	Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen.			

EIGENSCHAFTEN	Objekt- und Verarbeitungstemperatur +10 - 25°C verarbeiten. Auf gute Belüftung achten, Zugluft vermeiden. Spezialventil: Leersprühen mit umgedrehter Dose nicht erforderlich.			
	Innen & Außen Verbrauch ²⁾ : pro m ² ca. 200 ml <small>¹⁾ Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ²⁾ Bei unbehandelten Flächen ist mit erhöhtem Verbrauch zu rechnen.</small>	Staubtrocken ¹⁾ : nach ca. 3 min. / Griffest ¹⁾ : nach ca. 10 min. / Durchgetrocknet ¹⁾ : nach ca. 30 min.	Vor Gebrauch 3 Min. gut schütteln.	Vor Gebrauch Sicherheitsring entfernen 1. 2.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Piktogramme: Hoch entzündlich F+; Reizend Xi
 Enthält: Aceton, Butylacetat. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
 Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel, Pigmente/Füllstoffe, Lösemittel, Propan/Butan (Treibgas), Additive

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt: nicht unterstellt
- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833