



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q. – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTRA COLOR ULTRA TIEFGRUND ist die transparente Vorbehandlung zur Regulierung stark und ungleichmäßig saugender Untergründe sowie zur Verfestigung sandender Untergründe im Innen- und Außenbereich. ULTRA TIEFGRUND verfügt über tiefenwirksame sowie haftvermittelnde Eigenschaften und bildet somit die optimale Basis für nachfolgende Anstriche mit ULTRA COLOR Innen- und Außendispersionsfarben.

Produktleistung

- Sorgt für optimale Haftung nachfolgender Anstriche
- Verfestigt sandende Untergründe
- Reguliert die Untergrundaugfähigkeit
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei und geruchsneutral

Anwendungsbereich

- Perfekt zur Vorbehandlung sandender, poröser und saugender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich
- Ideal für Gipskarton- und Zementfaserplatten sowie mineralische Untergründe, wie Putz, Beton, ungebranntem Mauersteinen

Untergründe müssen trocken, sauber, fest und fettfrei sein. Flecken mit geeignetem Isolier- und Absperrgrund überstreichen. Kratzer, Löcher und sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse bearbeiten.

SYSTEM AUFBAU	INNE	Untergrund	Vorbereitung	Grundierung
		Mineralische Putze (grob, porös, sandend oder saugend)	Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Glatte Oberflächen anschleifen und entstauben.	
Gipskarton- und Zementfaserplatten	Spachtelgrate abschleifen und entstauben.			
Leimfarbenanstriche	Vollständig durch Abwaschen entfernen.			
Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk (grob, porös, sandend oder saugend)				
Beton	Trennmittelrückstände mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Mehlede/sandende Substanzen durch Abbrüsten entfernen.			
AUßEN	Kalkzement- und Zementputze	Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen und gründlich reinigen.	ULTRA TIEFGRUND	
	Mauerwerk und Beton	Flächen gründlich reinigen.		
	Tragfähige Altanstriche und Kunstharzputze	Verschmutzte, kreibende Altanstriche gründlich reinigen.		

Weitere Anwendungsinformationen siehe www.ultra-color.com

VERARBEITUNG
Unverdünn, gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Nicht airless spritzen oder mit anderen Produkten mischen. Sollte nach dem Trocknen ein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden, Flächen anschleifen. Nicht unter +7 °C verarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Werkzeug mit Wasser reinigen.

Wasserverdünnbar	Innen & Außen	Verbrauch ¹⁾ : pro m ² ca. 150 – 200 ml
Oberflächentrocken ¹⁾ : nach ca. 1–2 Std. / Trocken ¹⁾ : nach ca. 3–4 Std.	Im Kreuzgang aufbringen	Flächen- streicher oder Deckenbürste

¹⁾ Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie der sachgerechten Anwendung gemäß der angegebenen Vorbehandlungs- und Verarbeitungshinweise. Bei Verwendung auf extrem saugenden und saugenden Untergründen ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Farbnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. Entsorgung: Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080 120. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

Inhaltsstoffe:

Spezial-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (Konservierungsmittel). Beratung für Isothiazolinallergiker unter Brand.IQ, Tel.: + 49 2541 744 9833.

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833